



LN-901 je univerzální vodovzdorné lepidlo pro profesionální i domácí použití v interiérech i exteriérech. LN-901 vyniká mimořádnou pevností spoje a je vhodné i pro namáhané konstrukce. Obsahuje antioxidanty pro zlepšení odolnosti proti povětrnostním vlivům a vodě. Spojuje většinu běžných stavebních materiálů.

Pracovní teplota je od +5 do +38°C, po zaschnutí odolává teplotám -29 až + 60°C.

Vhodné pro lepení

- dřevovláknitých obkladových desek
- překližky a dřevotřísky
- pracovních desek
- upraveného stavebního dřeva
- cihlových obkladů
- obkladů z kamene
- tvárnic

Je vhodné na většinu stavebních materiálů - beton, omítku, dřevo, umakart apod.

Není vhodné pro:

lepení zrcadel, mramoru a žuly (ani syntetických), polystyrenu, plastů, vinylu, keramiky, podlah. Nedoporučuje se pro spoje vystavené přímému slunečnímu záření.

Doporučený pracovní postup:

Spojované povrchy musí být suché a čisté, strukturálně zdravé.

Vložte kartuši do vytlačovací pistole. Seřízněte špičku trysky kartuše. Propíchněte vnitřní folii obalu ostrým předmětem (např. tenkým šroubovákem) Na lepené plochy naneste cik-cak housenku lepidla tloušťky asi 6 mm a pevně stiskněte k sobě.

Pracovní teplota +5° až + 38°C. Pracovní čas 10 minut.

Pro odstraňování lepidla před uschnutím použijte technický benzín, po uschnutí pouze mechanicky.

Technické informace:

Základ:	syntetický kaučuk a pryskyřice
Typ:	rozpuštědlové
Barva:	světle hnědá
Přilnavost:	vynikající k většině stavebních materiálů
Konzistence:	roztíratelná pasta
Schopnost překlenování:	vynikající, až pro mezery 10 mm
Vytlačitelnost:	velmi dobrá
Pevnost ve střihu:	po 24 hodinách - 225 psi, po 48 hodinách - 300 psi, po 7 dnech - přes 425 psi
Trvanlivost:	velmi dobrá, odhadovaná přes 20 let
Pružnost:	vynikající
Odolnost proti vodě:	vynikající
Odolnost proti povětrnostním vlivům:	vynikající (nedoporučuje se pro přímé vystavování slunečnímu záření)
Teplotní odolnost po vytvrzení:	-29° až +60°C
Viskozita:	250.000 CPS
Hořlavost:	extrémně hořlavé, po zaschnutí nehořlavé
Skladovatelnost:	minimálně 1 rok od data výroby (v neporušeném obalu) skladujte při 0° až +38°C

Bezpečnostní pravidla při práci:

Chraňte před otevřeným ohněm, jiskřením z elektromotorů a zdroji vysokých teplot. Výpary lepidla jsou hořlavé a při vysoké koncentraci mohou být výbušné. Při práci s lepidlem nejezte, nepijte a nekuřte, chraňte si oči a pokožku. Pracovní prostor dostatečně větrejte. Při broušení lepidla použijte respirátor. Potřísněnou pokožku omyjte dostatečným množstvím vody. Při vniknutí lepidla do oka nebo při požití lepidla: vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí.